

ニッケルクロムモリブテン鋼 6.0mm 耐弾試験

試験体: AP150(ニッケルクロムモリブテン鋼、厚6.0mm) NIJレベル: III

試験銃弾: 発射母体=AK-47 / 弾種=FMJ・MSC(フルメタルジャケット・マイルドスティールコア=軟鉄弾) / 射距離=15m

試験場: H.P.W.社(U.S.A.)

試験要領: NIJ-0108.01

13発中11発貫通

試験体表面




試験体裏面



ニッケルクロムモリブテン鋼 6.0mm 耐弾試験


No.1

貫通




No.5

貫通




No.2

貫通




No.6

貫通




No.3

跳弾




No.7

貫通




No.4

貫通



No.8

貫通




ニッケルクロムモリブデン鋼 6.0mm 耐弾試験

No.9

貫通



表面



裏面

No.13

跳弾
又は
貫入



表面



裏面

No.10

貫通



表面




裏面

No.11

貫通



表面



裏面

No.12

跳弾
又は
貫入



表面



裏面

Ballistic test setup

耐弾試験装置

